



16 NC6

| NF A35-551 | W.Nr | EN | |
|------------|--------|------------|--|
| 16 NC 6 | 1.5919 | 15 Cr Ni 6 | |

COMPOSITION CHIMIQUE EN %

| С | Ni | Cr | S | Mn | Р | Si |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|
| 0,12 - 0,17 | 1.20 / 1.50 | 0.90 / 1.20 | 0,035 max | 0,60 / 0,90 | 0,035 | 0.10 / 0.40 |

PROPRIÉTÉS

Acier de construction allié au nickel chrome pour cémentation. Résistant aux chocs et aux déformations.

DOMAINES D'APPLICATION

Souvent utilisé dans l'industrie automobile : engrenages, arbres, fusées, pièces de boîte de vitesse...

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES MOYENNES

| Rm | Rp 0.2 | A | Dureté HB |
|------------|-----------|----------|-----------|
| N/mm² | N/mm² | % | |
| 650 / 1400 | 470 / 800 | 9 / 11 | |

SOUDAGE

Soudabilité médiocre.

