

# 2017 A (AU4G)

# **CORRESPONDANCES**

Europe	France	Allemagne	Grande-Bretagne	Italie		Italie USA	
EN 573	AFNOR	DIN	BS			ASTM	
2017 A (AlCu4MgSi)	2017 A	AlCuMg1	2017 A	3579	9002/2	2017 A	A 2017

## DENSITÉ: 2.8

#### **COMPOSITION CHIMIQUE EN %**

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0,20 - 0,80	0,7 max	3,5 - 4,5	0,40 - 1,0	0,40 - 1,0	0,1	0,25		Solde

## **PROPRIÉTÉS**

Très bonne conductibilité thermique. Bonne usinabilité. Résistance à la corrosion à l'air acceptable.

#### **DOMAINES D'APPLICATION**

Pièces de mécanique, pièces de machine, plaques de base, plaques chauffantes...

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TYPIQUES

Tôles EN AW-2017 A (Etat standard T4 / T451)

Etat	Epaisseur ( mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A % min		Rayon de pliage		Dureté
	Sup à	jusqu'à	min	max	min	max	A 50	Α	180°	90°	НВ
	> 0,4	1,5		225		145	12			0 e	55
	1,5	3,0		225		145	14			1,0 e	55
0	3,0	6,0		225		145	13		0,5 e	1,5 e	55
	6,0	9,0		225		145	13		1,0 e	2,5 e	55
	9,0	12,5		225		145	13			4,0 e	55
	12,5	25,0		225		145		12			55

T4 T 451	> 0,4 1,5 6,0	1,5 6,0 12,5	390 390 390	245 245 260		14 15 13	3,0 e 5,0 e	3,0 e 5,0 e 8,0 e	110 110 111
T451	12,5 40,0 100,0 120,0	40,0 100,0 120,0 150,0	390 385 370 350	250 240 240 240		12 10 8 4			110 108 105 101
T42	> 0,4 3,0 12,5	3,0 12,5 25,0	390 390 390	235 235 235	14 15	12			109 109 109

#### Barres étirées

Etat	Dimensions ( mm)		Rm (MPa)		Rp0,2 (MPa)		A %	A50 %	
	Diam	Plat	min	max	min	max	min	min	
O/H111	< 80	< 80		240		125	12	10	
Т3	< 80	< 80	400		250		10	8	
T351	< 80	< 80	400		250		8	6	

## **NORMES EUROPÉENNES**

Composition: NF EN 573-1

# CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tôles laminées : NF EN 485-2 Barres, tubes, étirés : NF EN 754-2